

Papa bitumiczno-asfaltowa bez powłoki.

~~PN
B-611~~

Norma tymczasowa

I. Określenie:

Papa bitumiczno-asfaltowa bez powłoki jest produktem otrzymywanym przez nasycenie tektury filcowej masą asfaltową.

II. Wymagane właściwości:

1. Wygląd zewnętrzny: rolki papy powinny być jednolite (nieklejone z kilku części, nieuszkodzone, bez dziur i załamania, rozerwań) o równych krawędziach, poza tym przy rozwijaniu nie powinny się lepić i rwać. Po rozdarciu i rozwarstwieniu wewnętrzna tektura papy powinna posiadać jednolite zabarwienie.

2. Giętkość: Przy zginaniu papy około pręta o przepisanej średnicy w temperaturze pokojowej (18 — 22°) nie powinny powstawać na zewnętrznej stronie pęknięcia ani rysy. Średnica pręta wynosi dla papy Nr. 80 — 3 cm, Nr. 100 — 2 cm, Nr. 150 — 1 cm, Nr. 200 — 1 cm, Nr. 250 — 0,5 cm.

3. Wytrzymałość na rozerwanie i wydłużenie. Siła zrywająca minimalna (w kierunku podłużnym i poprzecznym) dla paska papy szerokości 5 cm:

Nr. 80 — 100 — 150 — 200 — 250
kg. 25 — 20 — 15 — 10 — 8

Wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 3%.

4. Przesiakiwość wody: Próbę tę stosuje się do papy Nr. 80, 100 i 150. Papa nie powinna przepuszczać wody w ciągu 72 godz. przy wysokości słupa wody 15 cm.

5. Wymiary rolek i ciężar składników. Ustala się następujące normalne gatunki papy bitumiczno-asfaltowej bez powłoki (odpowiadające numeracji tektury użytej do wyrobu):

Nr. papy	Szerokość rolki m	Długość rolki m	Ciężar składników g/m ²	
			tektury filcowej wg. PN/B-610	masy asfaltowej nie mniej, niż:
80			625	625
100		10	500	500
150	1	lub	333	333
200		20	250	250
250			200	200

6. Właściwości składników. Tektura filcowa powinna odpowiadać normie PN/B-610. Masa asfaltowa — normie PN/B-613.

III. Opakowanie i znakowanie:

Papę bitumiczno-asfaltową bez powłoki dostarcza się w rolkach zaopatrzonych w napis o brzmieniu następującym:

PN/B-611 Papa bitumiczno-asfaltowa bez powłoki Nr....

(Firma wytwórcy i adres).

Napis umieszcza się wprost na opakowaniu lub na nalepce o powierzchni co najmniej 100 cm².

Aby ułatwić odróżnianie gatunków papy, całe opakowanie lub wspomniana nalepka z napisem, lub nalepiona na opakowaniu obręczka o szerokości co najmniej 5 cm, winny posiadać barwę odróżniającą: dla Nr. 80 — niebieską, dla Nr. 100 — żółtą, dla Nr. 150 — czerwoną, dla Nr. 200 — zieloną, dla Nr. 250 — białą.

IV. Warunki odbioru i metody badań:

Wg. normy PN/B-615

U w a g a: Ulgi dopuszczone aż do odwołania.

ad p. II. 3: Dopuszcza się obniżenie wytrzymałości na zerwanie o 20% dla wszystkich numerów papy.

ad p. II 4: Ustala się następujące czasy działania wody: dla papy Nr. 80 — 72 godz., dla Nr. 100 i 150 — 48 godzin.

ad p. II 5: Dopuszcza się zmniejszenie ilości masy nasycającej o 10%.

ad p. II 6: Do wyrobu papy bitumicznej bez powłoki dopuszcza się tekturę zwyczajną (zamiast tektury filcowej).

Wrzesień 1945 r.

Obowiązuje tymczasowo na mocy Zarządzenia Ministra Odbudowy z dn. 9.II.1946 r.



Nr. Jnw. 623

NZB/N 171