

Tektura surowa do wyrobu papy smołowej.

PN
B-601

Norma tymczasowa

PN/B-601 z 1931 r.

Unieważniona

I. Określenie:

Tektura surowa jest produktem wyrabianym wyłącznie ze szmat wełnianych, bawełnianych i jutowych, odpadków włókienniczych i starego papieru.

Numeracja gatunkowa odpowiada liczbie metrów bieżących tektury o szerokości 1 m, przypadających na 50 kg ciężaru; np. tekturę o ciężarze — 625 g/m² oznacza się $\frac{50000}{625}$ czyli Nr. 80.

II. Wymagane właściwości:

1. Wygląd zewnętrzny. Tektura surowa winna posiadać równą powierzchnię bez pęknięć, rys, wzdęć i wyraźnych ziarn niedostatecznie zmielonych składników. Brzegi jej winny być równe, bez naderwań; grubość równa na całej powierzchni.

2. Wytrzymałość na rozerwanie. Siła zrywająca minimalna (w kierunku podłużnym) dla paska tektury o szerokości 1,5 cm i długości 25 cm:

Nr. 80 — 100 — 150 — 200 — 250
kg: 4 — 3 — 2,5 — 2,0 — 1,5

3. Składniki: Tektura surowa powinna zawierać wyłącznie składniki podane w określeniu. Niedopuszczalne jest bezpośrednie dodawanie w czasie jej wyrobu miazgi drzewnej, trocin, słomy, torfu i mineralnych składników (gliny, kredy, kaoliny itp.).

4. Zawartość wody w tekturze suchej w temperaturze pokojowej około +20° i przy względnej wilgotności powietrza około 65% nie powinna przekraczać 10% ciężaru tektury.

5. Popiołu po spaleniu nie powinno pozostawać więcej, niż 12% ciężaru.

6. Wsiąkliwość oleju antracenowego w temperaturze pokojowej +20° przy zanurzeniu tektury wysuszonej do stałego ciężaru powinna wynosić co najmniej 130% ciężaru tektury.

7. Wymiar i ciężar: Ustala się następujące normalne gatunki tektury surowej:

Nr. tektury	Szerokość rolki	Ciężar g/m ²	Dopuszczalna tolerancja ciężaru
80	1 metr	625	± 5%
100		500	
150		333	
200		250	
250		200	

III. Opakowanie i znakowanie:

Tekturę surową dostarcza się zwiniętą w role o ciężarze 50 kg perforowane co 10 m lub bez perforacji, owiązane sznurkiem, drutem lub oklejone w papier pakowy. Na wierzchu roli umieszcza się nalepkę o powierzchni co najmniej 100 cm² (stempel) o brzmieniu następującym:

PN/B-601

Tektura surowa Nr Perforowana

(Firma wytwórcy i adres) Nieperforowana.

Przewóz tektury powinien odbywać się w wagonach suchych.

IV. Warunki odbioru:

Badaniu podlega 2% ilości dostarczonych rol każdego numeru. Co najmniej bada się dwie role.

V. Pobieranie próbek i metody badań:

Wg. PN/B-610.

Ulgi tymczasowe dopuszczone aż do odwołania:

P. II 2. Dopuszcza się obniżenie wytrzymałości na zerwanie o 20%.

P. II 3. Dopuszcza się do wyrobu tektury jako surowce: miazgę drzewną, torf włóknisty (sfagnum) w ilości do 10% wagowych łącznie na suchą masę.

P. II 5. Dopuszcza się zawartość popiołu w tekturze do 14%.

Wrzesień 1945 r.

Obowiązuje tymczasowo na mocy Zarządzenia Ministra Odbudowy z dn. 9.II.1946 r.



Nr. Inw. 614

N2B/N 164