

S k ó r a.

Skóra chromowa używana w wojsku.

PN
C-908**A. Surowiec.**

Należy używać tylko skór cielęcych (ssaki), względnie kozłowych, świeżych lub solonych.

U w a g a: Skóry ze zwierząt chorych, padlin, z dużymi brakami (zacięcia, wagi i t. d.), suszone oraz końskie nie nadają się.

B. Wygląd zewnętrzny skóry chromowej.

- 1) Skóra winna być dobrze wygarbowana, starannie oczyszczona, ścisła, pełna i miękka w dotyku, jak zamsz, czysta, gładka, falcowana i szlifowana na maszynie od strony mizdzy, równej grubości, bez dziur, nie oprzała, bez plam, bez zablźnionych ran, bez głębokich zacięć od strony mizdzy, dobrze wykończona, barwiona na kolor trwały „khaki” zbliżony do przepisowego koloru sukna.
- 2) Skóra przy zgięciu nie może być sztywna, przy zgięciu we czworo liczko nie powinno pękać.
- 3) Powierzchnia gotowej skóry winna posiadać do: 12 stóp kw.

C. Skład chemiczny.*)

Tłuszczu od 4 do 8 %

Wilgoci do 18%

Nie powinna zawierać wolnych kwasów organicznych i nieorganicznych.

D. Dopuszczalne wady i braki.

- 1) Niegłębokie sporadyczne zacięcia od strony mizdzy, tylko na brzegach boków i na łapach do 5 szt.
- 2) Dziury średnicy do 8 cm tylko na brzegach boków i na łapach „ 2 „

E. Odbiorowi podlegają:

- 1) Gotowe wykroje podług wzorów.
- 2) Skóry całe na stopy.

*) U w a g a. Dopuszczalne odchylenia składu chemicznego podane są w normie PN C-925.

149
C-908

NZB/N 2064