

S k ó r a

Skóra blankowa używana w wojsku.

PN
C-903**A. Surowiec.**

Skóra surowa winna ważyć w stanie świeżym lub solonym bez rogów racic i brudów

18—30 kg

U w a g a: Skóry ze zwierząt chorych, padlin, oprzałe, z dużymi brakami (zacięcia, wągry i t. d.) suszone, oraz bawole i końskie nie nadają się.

B. Wygląd zewnętrzny skóry wyprawionej.

1) Skóra blankowa bez całych łbów, z łapami do kolan, winna być giętka, ścisła, dobrze odwłoszona, wyszpaltowana (falcowana, strugana) w przekroju jednolita, o kolorze naturalnym, czysta, bez pleśni i bez plam, należycie wykończona.

2) Grubość skóry, mierzona w części grzbietowej (20 cm wyżej od nasady ogona i 20 cm w bok na prostopadłej do tamtej linii) powinna wynosić

2,75—3,50 mm

3) Przy czterokrotnym zgięciu skóry na walcu średnicy 5 mm liczko nie powinno pękać i rozluźniać się.

4) Skóra z łapami do kolan, bez całych łbów w stanie wyprawionym winna ważyć przy przepisowej wilgoci

6—14 kg

C. Skład chemiczny.')

Wody do 17%

Popiołu „ 1,2%

Tłuszczu „ 8,0%

Substancji rozpuszczalnych (organicznych i nieorganicznych wyługowujących się wodą) do 8,0%

Cukrów „ 1,5%

Wolnego kwasu siarkowego (SO₃), oznaczonego metodą Ballanda-Maljeana „ 0,36%

Nasiąkliwość w kruponie (namakalność) „ 35,00%

Skóry właściwej nie mniej niż 65,0%

U w a g a: Wszelkie inne składniki, służące do sztucznego obciążania i wykańczania skóry, jak np. sole mineralne, glukoza i t. d. są niedopuszczalne.

D. Dopuszczalne wady i braki.

1) Drobnie mechaniczne zadraśnięcia liczka.

2) Dobrze zagojone blizny.

3) Niewypadające wągry bez czarnych plam do 15 szt.

4) Sporadyczne zacięcia od strony mizdry niegłębsze niż ¹/₄ grub. skóry

5) Wypadające wągry (z czarną plamką) rozmieszczone w znacznej odległości, nie przeszkadzające wykrawaniu przedmiotów ekwipunkowych.

do 10 szt.

6) Zagojone znaki od stemplowania żywych zwierząt. 1 „

E. Odbiorowi podlegają.

Skóry całe, lub w połówkach.

*) U w a g a. Dopuszczalne odchylenia składu chemicznego podane są w normie PN C-925.

19
C-103

19-11-19

19-11-19

19-11-19

19-11-19

19-11-19

19-11-19

19-11-19

19-11-19

19-11-19

19-11-19

19-11-19

19-11-19

19-11-19

Nv. Inw. 1491

N2B/N 334

Publikacja ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w Krakowie



Biblioteka Główna
AGH w Krakowie



Polskie Normy wydane w latach 1924-1945. Digitalizacja i rozpowszechnienie
projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach
Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych

01.12.2024-30.11.2025

BIBL/SP/0002/2024/02



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
