

Stal węglowa walcowana

Blachy cienkie do ocynkowania

Wymiary

PN
H-326

Wymiary w mm

Normalna grubość blachy	0,36	0,40	0,45	0,50	0,55	0,70	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,15	3,60	4,00
Normalna szerokość i długość w mm	650 × 1000													
	710 × 1420													
	1000 × 2000													
Nominalny ciężar 1 m ² blachy w kg (c.wł. = 8,0 kg/dcm ³)	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,6	7,2	10,8	14,4	18,0	21,6	25,2	28,8	32,0
Tolerancja ciężaru w % dla wymiarów nominalnych	± 9	± 8	± 7					± 6			± 5			
Tolerancja ciężaru w % dla wymiarów innych	± 9					± 8			± 7					

Tolerancja szerokości wynosi + 1,5%.

Tolerancja długości wynosi + 1,5%.

Tolerancja grubości wyraża się przez tolerancję ciężaru 1 m² blachy, przy czym z uwagi na różnice grubości w środku i po brzegach przyjmuje się ciężar właściwy 8 kg/dcm³.

Dopuszczalne tolerancje ciężarów odnoszą się do całej ilości blach tych samych wymiarów, nie większej jednakże niż ładowność jednego wagonu.

2561.III



N203/N 554/2

Nv. Jnw. 3649

Publikacja ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w Krakowie



Biblioteka Główna
AGH w Krakowie



Polskie Normy wydane w latach 1924-1945. Digitalizacja i rozpowszechnienie

projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych

01.12.2024-30.11.2025

BIBL/SP/0002/2024/02



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
