

S k ó r a

Skóra pergaminowa, używana w wojsku.

PN
C-907

A. Surowiec.

Skóra surowa bydlęca winna ważyć w stanie świeżym lub solonym bez rogów, racic i brudów od 25 do 30 kg

U w a g a: Skóry ze zwierząt chorych, padlin, oprzałe, z dużymi brakami (głębokie zacięcia, wypadające wągry i t. d.) suszone, oraz bawole i końskie nie nadają się.

B. Wygląd zewnętrzny skóry wyprawionej.

- 1) Skóra wyprawiona winna być sztywna, niełamiwa, dobrze oczyszczona od włosa i mizdry, równo wysuszona, bez załamania i zmarszczek, bez dziur, przeszkadzających wykrawaniu pasków (troków), nie oprzała, bez pleśni i bez plam szkodliwych.
- 2) Grubość gotowej skóry, mierzona w części grzbietowej (20 cm wyżej od nasady ogona i 20 cm w bok na prostopadłej do tamtej linii) winna wynosić od 1,5 do 2,5 mm
- 3) Wytrzymałość na rozerwanie na maszynie Schopper'a w pasku 10×1 cm, z części grzbietowej (20 cm wyżej od nasady ogona i 20 cm w bok na prostopadłej do tamtej linii) winna być „ 5 „ 6 kg/mm²
- 4) Skóra wyprawiona z łapami do kolan, bez łbów, przy przepisowej wilgotności winna ważyć od 5 do 8 kg

C. Skład chemiczny.*)

Wody	do 16%
Popiołu	„ 1,3%
Tłuszczu	„ 6,0%

D. Dopuszczalne wady i braki.

- 1) Zacięcia od strony mizdry, jednak nie głębsze ponad $\frac{1}{4}$ grub. skóry
- 2) Wągry wypadające, nie przeszkadzające wykrawaniu pasków, w ilości do 10 szt,
- 3) Wągry niewypadające „ 15 „
- 4) Sporadyczne niewielkie stwardniałe i zarosnięte blizny.
- 5) Sporadyczne niegłębokie zadraśnięcia liczka.

*) U w a g a. Dopuszczalne odchylenia składu chemicznego podane są w normie PN C-925.

119
103-0



Nv. Jnw. 1495

N2B/N 338

Publikacja ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w Krakowie



Biblioteka Główna
AGH w Krakowie



Polskie Normy wydane w latach 1924-1945. Digitalizacja i rozpowszechnienie

projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II - moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych

01.12.2024-30.11.2025

BIBL/SP/0002/2024/02



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
