

## S k ó r a

Skóra pergaminowa, używana w wojsku.

PN  
C-907

## A. Surowiec.

Skóra surowa bydlęca winna ważyć w stanie świeżym lub solonym bez rogów, racic i brudów . . . . . od 25 do 30 kg

U w a g a: Skóry ze zwierząt chorych, padlin, oprzałe, z dużymi brakami (głębokie zacięcia, wypadające węgry i t. d.) suszone, oraz bawole i końskie nie nadają się.

## B. Wygląd zewnętrzny skóry wyprawionej.

- 1) Skóra wyprawiona winna być sztywna, niełamliwa, dobrze oczyszczona od włosa i mizdry, równo wysuszona, bez załamań i zmarszczek, bez dziur, przeszkadzających wykrawaniu pasków (troków), nie oprzała, bez pleśni i bez plam szkodliwych. . . . .
- 2) Grubość gotowej skóry, mierzona w części grzbietowej (20 cm wyżej od nasady ogona i 20 cm w bok na prostopadłej do tamtej linii) winna wynosić . . . . . od 1,5 do 2,5 mm
- 3) Wytrzymałość na rozerwanie na maszynie Schopper'a w pasku 10×1 cm, z części grzbietowej (20 cm wyżej od nasady ogona i 20 cm w bok na prostopadłej do tamtej linii) winna być . . . . . " 5 " 6 kg/mm<sup>2</sup>
- 4) Skóra wyprawiona z łapami do kolan, bez łbów, przy przepisowej wilgoci winna ważyć . . . . . od 5 do 8 kg

## C. Skład chemiczny.\*)

Wody . . . . .	do 16%
Popiołu . . . . .	" 1,3%
Tłuszczu . . . . .	" 6,0%

## D. Dopuszczalne wady i braki.

- 1) Zacięcia od strony mizdry, jednak nie głębsze ponad  $\frac{1}{4}$  grub. skóry
- 2) Węgry wypadające, nie przeszkadzające wykrawaniu pasków, w ilości do 10 szt,
- 3) Węgry niewypadające . . . . . " 15 "
- 4) Sporadyczne niewielkie stwardniałe i zarośnięte blizny.
- 5) Sporadyczne niegłębokie zadraśnięcia liczka.

\*) U w a g a. Dopuszczalne odchylenia składu chemicznego podane są w normie PN C-925.

PN  
C-907

SKŁAD  
Karty Pracy

1. Nazwa i adres placówki  
2. Nazwa i adres jednostki

3. Nazwa i adres placówki

4. Nazwa i adres jednostki

5. Nazwa i adres placówki

6. Nazwa i adres jednostki

7. Nazwa i adres placówki

8. Nazwa i adres jednostki

9. Nazwa i adres placówki

10. Nazwa i adres jednostki

NZB/N 2063